

---

# Huile de carthame

---



---

Fiche technique  
370-371  
Page1

---

## • INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'huile de carthame est une huile siccativante naturelle, qui est extraite des graines du charbon des teinturiers (*carthamus tinctorius*). Parmi les huiles siccativantes, l'huile de carthame est l'une de celles qui jaunissent le moins en vieillissant.

C'est aussi une huile qui, lorsque pressée à froid, est de plus en plus utilisée dans le domaine alimentaire.

## • UTILISATION

Elle est recommandée comme additif pour la Peinture à la caséine et à la poudre de marbre (art.105-108). Cette huile se révèle excellente pour augmenter la résistance et l'adhésion de cette peinture. Elle devient ainsi moins sensible à la saleté selon le cas et les quantités d'huile utilisées.

Pour le traitement des surfaces en bois à l'intérieur, elle est idéale pour éviter leur jaunissement.

Elle n'est pas conseillée pour le traitement des planchers.

## • INGRÉDIENTS (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Huile de carthame clarifiée sans aucun additif.

## • MODE D'EMPLOI

Comme additif à la Peinture à la caséine et à la poudre de marbre (art.105-108)

En rajoutant 3 à 5 % d'huile de carthame (30 ml à 50 ml d'huile pour 1 kg de peinture en poudre) on obtient un mélange intéressant à utiliser pour avoir une meilleure accroche ainsi qu'une surface plus régulière et plus essuyable.

### Truc

Pour éviter que l'odeur de l'huile persiste trop longtemps, ajouter 3 % de siccatif (art. 435), pour raccourcir le temps de séchage soit 30 ml de siccatif pour 1 litre d'huile. Mélanger au préalable le siccatif avec 100 ml d'essence de térébenthine.

## Pour le traitement du bois

La surface doit être non traitée, propre, sèche, dégraissée et chimiquement neutre.

Ajouter à l'huile 5 % de siccatif (art. 435), pour raccourcir le temps de séchage, c'est-à-dire 50 ml de siccatif pour 1 litre d'huile. Mélanger au préalable le siccatif avec 100 ml à 150 ml d'essence de térébenthine. Laisser reposer le mélange une nuit si possible. Appliquer le produit avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux en couche fine et régulière. Éviter les surplus, sinon les essuyer avec un chiffon sec et non pelucheux après 30 à 45 minutes au plus.

Pour le traitement de grandes surfaces, on recommande de diluer l'huile (avec siccatif) avec de l'essence de térébenthine dans un ratio de 1:1, ce qui facilite permet l'application.

## • SÉCHAGE

Pour le bois : environ 24 heures à 20 °C.

Séchage complet après approximativement 4 semaines.

Pour la peinture murale : recouvrable après 24 heures. Le séchage complet n'intervient qu'au bout de 3 à 4 semaines (il faut laisser le temps à l'huile de sécher).

## • RENDEMENT

Suivant le degré d'absorption des bois, il faut 1 litre d'huile pour une surface de 20 m<sup>2</sup> (220 pi<sup>2</sup>).

## • ENTREPOSAGE

Au frais, au sec, à l'abri du gel, un pot d'huile de carthame bien fermé se conserve plusieurs années.


## • FORMAT:

Art.No. 370 .....1 l

Art.No. 371 .....5 l

## • NETTOYAGE DES OUTILS

Tout de suite après usage avec de l'eau chaude et du Savon de marseille (article 220). Les pinceaux qui ont servi à appliquer de



l'huile peuvent aussi se nettoyer avec de l'essence de térébenthine.

- **RÉSIDUS**

Ne pas jeter le produit restant dans les eaux résiduuelles mais le conserver pour usage futur dans un contenant hermétiquement fermé.

- **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES**

Risque d'auto-inflammation ! Faire sécher les chiffons imprégnés à l'air libre, ou les conserver dans un contenant à l'épreuve du feu (une boîte métallique ou un bocal en verre avec un couvercle).

Une odeur d'huile naturelle peut se sentir lors de la mise en œuvre et durant tout le temps de séchage.

Tenir hors de portée des enfants !

Prendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles !

**Même les produits aux ingrédients naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.**

Les informations ci-haut mentionnées sont basées sur une longue expérience et sur de nombreux tests effectués sur nos produits. Elles sont données à titre d'information. Ce produit doit être utilisé et testé à la responsabilité de l'utilisateur, le résultat final dépendant de facteurs imprévisibles. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur du produit livré ou utilisé. Cette fiche technique ne constitue qu'un conseil. La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. [www.tockay.com](http://www.tockay.com) ou [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

(Edition 05/2006)